

JetMount

Mounting Film

Clear Mount

JetMount Clear Mount JMCCM

ジェットマウント クリアマウントは250 μ mと厚手の透明PETを基材に使用したマウントフィルムです。
粘着メディアの裏打ちフィルムとして、電飾用途やバナー用途、柱巻きに最適です。

アプリケーションガイド

プリントに加工することで平面性に優れた破れにくいバナーやディスプレイ、電飾看板や柱巻き用途に最適

ラインアップ

456851	JetMount Cold Clear Mount	JMCCM	1400mm x 50m
--------	---------------------------	-------	--------------

物質特性

ベース	フィルム基材	PET
	厚み	250 μ m
	ヘイズ	3.5%
	引張強度	縦方向：176MPa、横方向：196MPa (JIS C2318)
	伸び率	縦方向：160%、横方向：100% (JIS C2318)
	静摩擦係数	0.33 (JIS C7125)
	動摩擦係数	0.32 (JIS C7125)
	加熱収縮率	縦方向：1.00%、横方向：0.66% (JIS C2318、150 $^{\circ}$ C、30分)

保管条件

温度15 $^{\circ}$ C \sim 30 $^{\circ}$ C、湿度50%

※上記データや、耐候年数は測定値、基準値であり保証値ではありません。使用の際は十分なテストを行ってからご使用ください。

使用上の注意点

- フィルムは縦置きで保管し、横置きで長時間保管しないでください。
- 保管していたフィルムが冷えていた場合には、フィルムが通常の室温に戻ってからご使用ください。一般的に、温度の低い場所で保管されたフィルム全長が通常の室温に戻るまで48時間程度必要になります。
- ヒーター機能の付属されたラミネーターをご使用の場合、特に冬場などにおいては、ヒーターの温度を32 $^{\circ}$ Cから49 $^{\circ}$ C程度にして加工すると、糊のなじみ時間を短縮することができます。
- ラミネート加工したプリントは、ラミネート面を外側にして巻いてください。

 JetGraph co.,ltd

販売推進部 S&Dマーケティング

東京都墨田区業平2-19-1

TEL 03-3621-6077 FAX 03-3621-8510

<http://www.jetgraph.jp>

※本シートに記載されている会社名、商品名は当社の商標および登録商標です。

※製品の仕様は予告なく変更する場合があります。