

B-FLEX
HEAT TRANSFER VINYL



《製造元》
B-FLEX ITALIA S.r.l
《総代理店》
ジェットグラフ株式会社

JetGraph
www.jetgraph.co.jp

GIMME 5 EVO

**BF GIMME5EVO
SPECIAL**

製品の概要 -PRODUCT DESCRIPTION-

BF STRETCHは、ライクラ®生地をはじめとする、伸縮性のあるスポーツウェアやユニフォームなどに最適な、伸縮性にすぐれたポリウレタンフィルムです。

本製品はカットした線の視認性がよく、素早くカス取りができ、万が一剥がしてしまった場合にも再ポジショニングが可能な微粘着性ライナーを搭載する独自の設計により、抜群の作業性を誇ります。

フィルムはわずか65ミクロンで、柔らかな質感により、伸縮性のあるガーメント素材においても快適な着心地を実現します。

BF STRETCHは最大60℃で洗濯できます。

使用方法 -APPLICATION INSTRUCTIONS-

- 45°のブレードを使用してフィルムを反転カットする
- 使用しない部分を取り除く
- あらかじめ熱転写機を140℃に設定する
- ガーメント素材を熱転写機にセットする
- グラフィックを素材の上に配置し、140℃で10秒間プレスする
- フィルムが冷めてからライナーを剥がす

製品サイズ -STANDARD SIZES-

《 Roll 》

443301 H700A(WHITE) 500mm × 25M

443302 H700A(BLACK) 500mm × 25M

技術情報-TECHNICAL DATA-

フィルム	PU/ポリウレタン
厚み	65 μm(±5%)
ライナー	微粘着PETフィルム

貼り付けのコツ -APPLICATION TIPS-

- 推奨される繊維：天然繊維/合成繊維/混紡
- 最小カットサイズ：約10mm
- 重ね貼り、他のB-FLEX製品との併用は不適
- 熱圧着時、テフロンシートは必要ありません

貼り付け -APPLICATION-

プレス温度	140℃
プレス時間	10秒
圧力	中程度-3.5bar-50PSI

ライナー剥離 -LINER REMOVAL-

コールド剥離

洗濯適正-WASH RESISTANCE-

最初の洗濯	貼付から12時間後
洗濯最高温度	60℃
ドライクリーニング	非対応
柔軟剤	非対応
漂白剤	非対応
タンブラー乾燥	対応

安全上の注意-SAFETY NOTICE-

本書に記載されている数値は、標準的なコンディションにおける試験結果に基づく平均値であり、保証値ではありません。
ガーメント素材のバリエーションを考慮し、本生産する前に素材ごとの検証を実施することをお勧めします。

本データシートの対象製品：BF STRETCH Series

2021.04