

**B-FLEX**  
HEAT TRANSFER VINYL



《製造元》  
B-FLEX ITALIA S.r.l  
《総代理店》  
ジェットグラフ株式会社

**JetGraph**  
[www.jetgraph.co.jp](http://www.jetgraph.co.jp)

**GIMME 5 EVO**

**BF GIMME5 FLUO**

**製品の概要 -PRODUCT DESCRIPTION-**

GIMME5 EVO FLUOシリーズは、鮮やかな蛍光色のポリウレタンフィルムです。天然繊維、合成繊維に対してわずか4秒で熱圧着できます。

本製品は微粘着性のライナーを採用し、素早くカス取りができるだけでなく、万が一剥がしてしまった場合にも再ポジショニングが可能です。柔軟性があり、大きなデザインでも快適に着用できます。

フィルムは薄さ90ミクロンで、柔らかな質感により、あらゆるゲームン素材で快適な着心地を実現し、重ね貼りにも最適です。  
GIMME5 EVO SPECIALシリーズは最大60℃で洗濯が可能です。

**使用方法 -APPLICATION INSTRUCTIONS-**

- 45°のブレードを使用してフィルムを反転カットする
- 使用しない部分を取り除く
- あらかじめ熱転写機を140℃に設定する
- ゲームン素材を熱転写機にセットする
- グラフィックを素材の上に配置し、140℃で4秒間プレスする
- 温かいうちにライナーを剥がす

**製品サイズ -STANDARD SIZES-**

《Roll》

443251 FIVE FLUO20A(YELLOW) 500mm × 25M

443253 FIVE FLUO20A(PINK) 500mm × 25M

**技術情報-TECHNICAL DATA-**

フィルム	PU/ポリウレタン
厚み	90 μm(±5%)
ライナー	微粘着PETフィルム

**貼り付けのコツ -APPLICATION TIPS-**

- 推奨される繊維：天然繊維/合成繊維/混紡
- 最小カットサイズ：約1mm
- 重ね貼り可能
- 他のB-FLEX製品にも貼り付け可能[FATTY, GLITTER, FLOCK等]
- 熱圧着時、テフロンシートは必要ありません

**貼り付け -APPLICATION-**

プレス温度	140℃
プレス時間	4秒
圧力	中程度-3.5bar-50PSI

**ライナー剥離 -LINER REMOVAL-**

ホット剥離

**洗濯適正-WASH RESISTANCE-**

最初の洗濯	貼付から12時間後
洗濯最高温度	60℃
ドライクリーニング	非対応
柔軟剤	対応
漂白剤	非対応
タンブラー乾燥	対応

**安全上の注意-SAFETY NOTICE-**

本書に記載されている数値は、標準的なコンディションにおける試験結果に基づく平均値であり、保証値ではありません。  
ゲームン素材のバリエーションを考慮し、本生産する前に素材ごとの検証を実施することをお勧めします。

本データシートの対象製品：GIMME5 EVO FLUO Series

2021.04