

BF GLOW IN THE DARK B-FLE

HEAT TRANSFER VINYL

CAD CAM

製品の概要

PRODUCT DESCRIPTION

BF GLOW IN THE DARKは、PVC、可塑剤、重金属を含まない蓄光性ポリウレタンフィルムです。光を吸収し暗闇で連続的に発光、視認性アップや独特な表現が可能です。

微粘着のPETライナーを使用しているため、小さな文字もカットでき、すばやくカス取り作業が行えます。

使用上の特性

APPLICATION TECHNIQUES

- ・ 隠蔽性あり
- ・ 他の製品の上に重ね貼り可能

貼り付け手順

APPLICATION STEPS

- ・ フィルムを反転カットする(45°のブレード)
- ・ 使用しない部分を取り除く
- ・ あらかじめ熱転写機を145°Cに設定する
- ・ ガーメント素材を熱転写機にセットする
- ・ グラフィックを素材の上に配置し、145°Cで12秒間プレスする
- ・ 転写後、6~7秒待ってから剥がしてください。

サイズ

SIZES

Roll 500mm × 25M

テクニカルデータ



フィルム: ポリウレタン



厚み: 130μ(±5%)



ライナー: 微粘着PETフィルム



表面: マット

カッター設定



カット設定: 反転(ミラー)



カッター刃: 45°



最小カットサイズ: 5mm

圧着時の注意



プレス温度: 145°C



プレス時間: 12秒



ライナー剥離: セミホット
6秒~7秒程度お待ちください



圧力: 中程度-3,5 bar - 50 PSI



テキスタイル: 有機繊維/合成繊維/混合繊維

洗濯適正

WASH RESISTANCE

最初の洗濯	12時間後
洗濯最高温度	40°C
ドライクリーニング	×
タンブラー乾燥	低温

安全上の注意

本書に記載されている数値は、標準的なコンディションにおける試験結果に基づく平均値であり、保証値ではありません。ガーメント素材のパリエーションを考慮し、本生産の前に各素材ごとの検証を実施することを強く推奨します。

Rev_2022/08

ジェットグラフ株式会社

東京営業所 〒130-0002 東京都墨田区業平2-19-1
札幌営業所 〒004-0022 札幌市厚別区厚別南1丁目7-20-201
名古屋営業所 〒465-0051 名古屋市名東区社が丘1-307-101
福岡営業所 〒816-0921 福岡県大野城市仲畑1-15-18


本社 〒103-0023 東京都中央区日本橋本町4-6-2
大阪営業所 〒530-0043 大阪市北区天満4-5-16
仙台営業所 〒981-3102 仙台市泉区向陽台5丁目20-17-101
広島営業所 〒733-0035 広島市西区南観音2丁目6-25-403
Webサイト www.jetgraph.jp

BF GLOW IN THE DARK

カラーガイド



- 蓄光
- 作業性良好
- 40°Cまでの水洗い可能



BF GLOW
GLOW IN THE DARK

