

製品の概要

PRODUCT DESCRIPTION

BF MIRRORシリーズは、PVC、可塑剤、重金属を含まない、金属調の高光沢加工を施したポリエステル(PET)箔と特殊な感熱粘着剤で構成される熱圧着フィルムです。

高光沢でスムーズな表面により、貼り付け後にも鏡面効果と柔らかな質感が維持されます。

半光沢の感熱粘着剤を使用することで、カッティングラインの視認性を向上、微粘着PETライナーにより、効率的で素早いカス取り作業を実現します。

万が一ライナーから細かなアートワークが浮いてしまった場合にも再ポジショニングが可能です。

硬質フィルムを使用しているため、作業時にはカッター刃摩耗の確認とカッティングプロッタの調整をお勧めします。

使用上の特性

APPLICATION TECHNIQUES

- 隠蔽性あり
- 重ね貼り可能(最大3層)
- 他の製品と重ね貼り可能

貼り付け手順

APPLICATION STEPS

- フィルムを反転カットする(45°のブレードを推奨)
- 使用しない部分を取り除く
- あらかじめ熱転写機を150°Cに設定する
- ガーメント素材にグラフィックを配置する
- 熱転写機で150°Cで12秒間プレスする
- ライナーを剥がす(セミホット剥離)
※転写後、6~7秒待ってから剥がしてください

サイズ

SIZES

Roll 500mm × 25M*

*切売対応(1M単位)

安全上の注意

本書に記載されている数値は、標準的なコンディションにおける試験結果に基づく平均値であり、保証値ではありません。ガーメント素材のバリエーションを考慮し、本生産の前に各素材ごとの検証を実施することを強く推奨します。

テクニカルデータ



フィルム：ポリエステル(PET)



厚み：60μ(±5%)



ライナー：微粘着PETフィルム



表面：金属調グロス

カッター設定



カット設定：反転(ミラー)



カッター刃：45°



最小カットサイズ：3mm

圧着時の注意



プレス温度：150°C



プレス時間：12秒



ライナー剥離：セミホット
6秒-7秒程度お待ちください



圧力：中程度 - 3,5 bar - 50 PSI



テキスタイル：天然繊維/合成繊維/混紡

洗濯適正

WASH RESISTANCE

最初の洗濯	12 時間後
洗濯最高温度	30°C
ドライクリーニング	×
タンブラー乾燥	×

BF MILLOR SOFT

カラーガイド

: 受注発注品



- 金属調のエレガントな仕上がり
- ソフトタッチ：柔らかな質感
- 細かなアートワークに対応



BF SG SOFT
SOFT GOLD MIRROR



BF SS SOFT
SOFT SILVER MIRROR

※「BF MIRROR」は国内未取り扱い品(受注発注品)です。



BF MIRROR※

BF MIRROR SOFT