

B-FLEX
HEAT TRANSFER VINYL

ALEX

58

《製造元》
B-FLEX ITALIA S.r.l
《総代理店》
ジェットグラフ株式会社

JetGraph
www.jetgraph.co.jp

BF SUBLISTOP80

製品の概要 -PRODUCT DESCRIPTION-

BF SUBLISTOP80は、昇華ポリエステル生地への貼り付けを目的に開発されました。わずか80ミクロンのフィルムに、移染を防止するブロック層を設けてありますので、様々なカラーのポリエステルガーメント素材に貼り付けることができます。

本製品はカットした線の視認性がよく、素早くカス取りができ、万が一剥がしてしまった場合にも再ポジショニングが可能な微粘着性ライナーを搭載する独自の設計により、抜群の作業性を誇ります。

フィルムは薄さ80ミクロンで、柔らかな質感により、あらゆるガーメント素材で快適な着心地を実現します。

BF SUBLISTOP80は最大40℃で洗濯が可能です。

使用方法 -APPLICATION INSTRUCTIONS-

- 45°のブレードを使用してフィルムを反転カットする
- 使用しない部分を取り除く
- あらかじめ熱転写機を140℃に設定する
- ガーメント素材を熱転写機にセットする
- グラフィックを素材の上に配置し、140℃で8秒間プレスする
- 温かいうちにライナーを剥がす

製品サイズ -STANDARD SIZES-

《 Roll 》

443303 700ASU80(WHITE) 500mm × 25M

技術情報-TECHNICAL DATA-

フィルム PU/ポリウレタン
厚み 80μm(±5%)
ライナー 微粘着PETフィルム

貼り付けのコツ -APPLICATION TIPS-

- 推奨される繊維：天然繊維/合成繊維/混紡
- 最小カットサイズ：約2.5mm
- 重ね貼り可能
- 他のB-FLEX製品と同時に使用可能[FATTY, GLITTER, FLOCK等]
- 熱圧着時、テフロンシートは必要ありません

貼り付け -APPLICATION-

プレス温度 140℃
プレス時間 8秒
圧力 中程度-3.5bar-50PSI

ライナー剥離 -LINER REMOVAL-

ホット剥離

洗濯適正-WASH RESISTANCE-

最初の洗濯	貼付から12時間後
洗濯最高温度	40℃
ドライクリーニング	非対応
柔軟剤	非対応
漂白剤	非対応
タンブラー乾燥	非対応

安全上の注意-SAFETY NOTICE-

本書に記載されている数値は、標準的なコンディションにおける試験結果に基づく平均値であり、保証値ではありません。
ガーメント素材のバリエーションを考慮し、本生産する前に素材ごとの検証を実施することをお勧めします。

本データシートの対象製品：BF SUBLISTOP 80

2021.04