



BF PRINT50

製品の概要 -Product Discription-

BF PRINT50は、溶剤・低溶剤・Latexプリンタで印刷可能なホワイトポリウレタンフィルムです。本製品はPVC、可塑剤、重金属を含みません。

BF PRINT50は薄さ55 μ mと、印刷可能なB-FLEX製品の中で最も薄く、ガーメント素材に貼り付けた際にも柔らかな質感を維持できます。

微粘着性のあるPETライナーを採用、様々なカッティングプロッタで最小5mmまでのデザインを良好にカットすることができます。

BF PRINT50は140℃で6秒と、非常に低温、短時間で貼り付けることができますので、ガーメント素材を痛めず、長期間お使いいただけます。

使用方法 -APPLICATION INSTRUCTIONS-

1. BF PRINT50に正像印刷する
 2. カット工程までに印刷後最低8時間乾燥させる
 3. 45°のブレードを使用してフィルムをカットする
 4. 使用しない部分を取り除く
 5. グラフィックにBF MYLERを貼り、スキージーで気泡を取り除く
 6. ライナーからグラフィックを剥がす
 7. あらかじめ熱転写機を140℃に設定する
 8. ガーメント素材を熱転写機にセットする
 9. グラフィックを素材の上に配置し、140℃で6秒間プレスする
 10. プレス後、温かいうちにBF MYLERを剥がす
- ※ BF MYLERを剥がす際、うまくいかない場合は少し冷ましてから剥がしてください(6-7秒)

製品サイズ -STANDARD SIZES-

《 Roll 》

443069 500mm × 25M

貼り付けのコツ -APPLICATION TIPS-

- 推奨される繊維：天然繊維/合成繊維/混紡
- 最小カットサイズ：約5mm

技術情報-TECHNICAL DATA-

フィルム	PU/ポリウレタン
厚み	55 μ m(±5%)
ライナー	微粘着PETフィルム

貼り付け -APPLICATION-

プレス温度	140℃
プレス時間	6秒
圧力	中程度 - 3.5bar - 50PSI

ライナー剥離 -LINER REMOVAL-

ホット剥離

※うまくいかない場合は6-7秒待ってから剥がしてください。

洗濯適正-WASH RESISTANCE-

最初の洗濯	貼付から12時間後
洗濯最高温度	40℃
ドライクリーニング	非対応
柔軟剤	非対応
漂白剤	非対応
タンブラー乾燥	非対応

安全上の注意-SAFETY NOTICE-

本書に記載されている数値は、標準的なコンディションにおける試験結果に基づく平均値であり、保証値ではありません。

ガーメント素材のバリエーションを考慮し、本生産する前に素材ごとの検証を実施することをお勧めします。

本データシートの対象製品：BF FIVEPRINT50

2021.04



東京営業所 〒130-0002 東京都墨田区業平2-19-1
札幌営業所 〒004-0022 札幌市厚別区厚別南1丁目7-20-201
名古屋営業所 〒465-0051 名古屋市名東区社が丘1-307-101
福岡営業所 〒816-0921 福岡県大野城市仲畑1-15-18

本社 〒103-0023 東京都中央区日本橋本町4-6-2

大阪営業所 〒530-0043 大阪市北区天満4-5-16
仙台営業所 〒981-3102 仙台市泉区向陽台5丁目20-17-101
広島営業所 〒733-0035 広島市西区南観音2丁目6-25-403
Webサイト www.jetgraph.jp