

PROSHIELD

Lamination Film

COLD UV-E Gloss

PROSHIELD Cold UV-E Gloss PSCG.EP.80

プロシールド コールド UV-E グロス はポリメリックタイプの高品質塩ビを基材に使用した屋外長期用途に最適なグロス面質ラミネートフィルムです。

優れた寸法安定性と、高いUVカット率が特徴で屋外長期用途に最適です。

アプリケーションガイド

水性、溶剤インクでのインクジェットプリント、屋外用看板・ディスプレイ、屋内用ポスターやPOPへの加工に最適

ラインアップ

456614 ProShield Cold UV-E Gloss PSCG.EP.80 1370mm x 50m

物質特性

ベース	フィルム基材	PVC
	厚み	80 μ m
	屋外耐候性	5~7年
接着層	接着剤	ソルベント系アクリル粘着剤
	厚み	25 μ m
	接着強度	20分経過時：15.0N/25mm (FTM1)
セパレーター	ベース	片面シリコンコート紙
保管条件		温度18℃~25℃、湿度40%~65%

※上記データや、耐候年数は測定値、基準値であり保証値ではありません。使用の際は十分なテストを行ってからご使用ください。

使用上の注意点

- フィルムは縦置きで保管し、横置きで長時間保管しないでください。
- 保管していたフィルムが冷えていた場合には、フィルムが通常の室温に戻ってからご使用ください。一般的に、温度の低い場所で保管されたフィルム全長が通常の室温に戻るまで48時間程度必要になります。
- ヒーター機能の付属されたラミネーターをご使用の場合、特に冬場などにおいては、ヒーターの温度を32℃から49℃程度にして加工すると、糊のなじみ時間を短縮することができます。
- ラミネート加工したプリントは、ラミネート面を外側にして巻いてください。

 JetGraph co.,ltd

販売推進部 S&Dマーケティング

東京都墨田区業平2-19-1

TEL 03-3621-6077 FAX 03-3621-8510

<http://www.jetgraph.jp>

※本シートに記載されている会社名、商品名は当社の商標および登録商標です。

※製品の仕様は予告なく変更する場合があります。